

545 PROLIJOINT SOUPLE

JOINT DE CARRELAGE

SUPPORTS ANCIENS OU SOUMIS A DEFORMATION

C O L L E S C A R R E L A G E

LES "PLUS" PRODUIT

- Supports anciens ou soumis à déformation
- Hydrofugé avec Effet Perlant
- Nettoyage facile et rapide
- Largeur : 2 à 15 mm
- Gris et blanc



PROPRIETES

Poudre prête à mouiller destinée au jointoiment de carreaux de toutes porosités sur supports soumis à sollicitations tels que façades, sols chauffants, supports à trafic intense ou terrasses extérieures.

545 PROLIJOINT SOUPLE est particulièrement adapté en rénovation sur supports bois.

De plus, l'effet perlant évite l'absorption d'eau par le joint, et empêche son encrassement.

DOMAINES D'APPLICATION

- Murs : intérieurs et extérieurs.
- Sols : intérieurs et extérieurs.

Revêtements associés

- Grès cérame
- Grès étiré
- Terre cuite⁽¹⁾
- Mosaïque de pâte de verre
- Dalle de pierre calcaire et de roche marbrière⁽¹⁾
- Faïence
- Granit⁽¹⁾

(1) Un essai préalable de tachabilité est conseillé.

CARACTERISTIQUES

- Présentation : poudre grise ou blanche
- Densité apparente de la poudre : $1,4 \pm 0,1$
- pH : 12
- Composition : liants hydrauliques, charges minérales, résine plastifiante et adjuvants

Caractéristiques d'utilisation⁽²⁾

- Temps de vie en auge : 1 h 30 environ
- Durcissement définitif : 4 à 5 h
- Délai de mise en circulation : 24 h
- Délai avant remise en eau : 7 jours

(2) Valeurs déterminées en laboratoire à 23°C et 50% d'humidité relative selon la norme en vigueur.



MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Attendre la fin de prise du mortier de pose du revêtement avant d'appliquer le 545 PROLIJOINT SOUPLE.
- S'assurer qu'il n'y ait pas d'excès de mortier de pose dans les joints vides.

Préparation du produit

- Mélanger 1 sac de 25 kg de 545 PROLIJOINT SOUPLE avec 5,5 à 6,5 litres d'eau propre, soit 22 à 26% d'eau, jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.

Application

- Faire pénétrer le produit dans les joints vides à l'aide d'une raclette en caoutchouc en appuyant afin que les joints se remplissent dans toute leur profondeur.
- Largeur maximale du joint : 15 mm.

Nettoyage - Finition

- Le nettoyage des bavures s'effectue dès que le mortier raidit, à l'aide d'une éponge propre et légèrement humide. Veiller à ne pas détériorer les joints pendant cette opération.
- Lorsque la surface du revêtement commence à poudrer, dépoussiérer à l'aide d'une balayette ou d'un chiffon sec pour parfaire le travail.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation comprise entre + 5°C et + 30°C.
- Avec revêtements poreux, il est préférable de procéder à un nettoyage immédiat.
- Ne pas soumettre à un nettoyage haute pression.
- Ne pas utiliser en bassin fréquemment nettoyé avec un acide concentré.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

CONSUMMATION

Consommation en kg/m²

$$= 0,18 \times h \times e \times \frac{(L + l)}{(L \times l)}$$

h : épaisseur du carreau (mm).

e : largeur du joint (mm).

L : longueur du carreau (cm).

l : largeur du carreau (cm).

Consommation indicative pour carrelage d'épaisseur 10 mm = 0,5 à 2,4 kg/m² :

Dimension du carreau (en cm)	Largeur du joint	
	5 mm	10 mm
15 X 15	1,2	2,4
11,5 X 24	1,15	2,3
20 X 20	0,9	1,8
30 X 30	0,6	1,2
40 X 40	0,45	0,9



CONSUMMATION

0,5 à 2,4 kg/m²
(voir tableau de consommation).

CONDITIONNEMENTS

- Boîte de 5 kg.
- Sac de 25 kg.

CONSERVATION

1 an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

GARANTIE

- RC Fabricant.
- Label vert EXCELL.

ASSISTANCE TECHNIQUE

La Société PAREXLANKO S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Renseignements Techniques

0 826 08 68 78

0,150 € TTC / min

Fax : 0 826 08 68 79

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. Les caractéristiques obtenues in situ peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre. En cas d'application non explicitement prévue dans le présent document, il appartient à notre clientèle de se renseigner ou de procéder à des essais préalables représentatifs. Les informations figurant sur cette fiche ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part quant à l'utilisation du produit. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

Documentation technique 2007

PAREXLANKO S.A. / Département Colles & Sols - 19 place de la Résistance
92446 Issy les Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

PAREXLANKO
www.parexlanko.com

Téléchargez la fiche technique et consultez la fiche de données de sécurité sur notre nouveau site :
www.parexlanko.com